⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-22216

®Int. Cl. ⁵

* 🔊

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)1月25日

A 61 K 7/16

6971-4C

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全5頁)

図発明の名称 歯口用組成物

②特 顧 平1-126524

②出 願 平1(1989)5月19日

優先権主張 201988年5月19日 30イギリス(GB) 308811830.2

⑫発 明 者 ニール・ジョン・ブリ オーストラリア国、エヌ・エス・ダブリユ・2322、ヤーラ

ストウ ム・アベニュー・71・

⑫発 明 者 ビーター・カーター イギリス国、チエシヤー、サウス・ウイラル、パートン、

ザ・レイク、プライアフィールド(番地なし)

⑪出 顋 人 ユニリーバー・ナーム オランダ国、ロツテルダム、バージミースターズ・ヤコブ

ローゼ・ペンノートシ ブレーン・1 ヤーブ

四代 理 人 弁理士 川口 義雄 外2名

最終頁に続く

卯 柏 書

1. 発明の名称

婚口用組成物

- 2. 特許請求の範囲
- (i) 知覚鈍麻剤としてのカリウム及び/又はストロンチウムイオン旗と粒状研磨剤を含む知覚感受性の傷を処理するための歯口用組成物であって、粒状研磨剤がヒドロキシアパタイトであるか若しくはヒドロキシアパタイトを含むことを特徴とする歯口用組成物。
- ② ヒドロキシアバタイトは 1~15点の平均粒子サイズを有することを特徴とする請求項1に記載の組成物。
- (3) ヒドロキシアパタイトが、少なくとも 92 重量 % の Ca₁₀ (PO₄) 6 (OII)₂ を含む合成ヒドロキシアパタイトであることを特徴とする請求項 1 に記載の組成物。

(4) ヒドロキシアパタイトが 1~50億般%の母存在することを特徴とする請求項1に配載の組成物。 (5) 知覚鈍麻剤としてカリウム及び/又はストロンチウムイオン源を 1~10重ש%含むことを特徴とする請求項1に記載の組成物。

3. 発明の詳細な説明

本発明は歯口用組成物 (oral composition)、詳しくは知覚感受性の歯 (sensitive teeth) に対する知覚鈍麻剤(desensitising agent) を含有する歯口用組成物に関する。

本発明の目的は、優れた歯の知覚鈍痳作用を有する組成物を提供することにある。

本発明の新規な歯の知覚鈍麻性組成物は不溶性化合物及び溶解性化合物を含み、各化合物は歯の知覚を鈍麻させる作用を有し且つ不溶性化合物は歯の洗浄研磨剤としても作用する。

従って、本発明により提供される歯の知覚鈍麻

性 損口用 組成物 は、微糖なヒドロキシアパタイト と カリウム及び/又はストロンチウムイオン 額を 含む。

機制なヒドロキシアパタイトを飼口用組成物の研磨剤として使用することは公知である(CA-A-999,238 号明相響、USP 4.634,589 号引相書及びUSP 4.327,079 号明相書参照)が、カリウム及び/又はストロンチウムイオン源を含む製品中に関相なヒドロキシアパタイトを使用することは少しも数示されていない。

ヒドロキシアパタイト研磨剤としては、本発明の歯磨きを適当量使用したとき歯の表面に害を与えることなく満足に洗浄し得る粒子サイズを有するものが使用される。その平均粒子サイズは通常的 1~15㎞であり、好ましくは 2~10㎞、特に好ましくは約 3~10㎞である。

本発明の歯口用相成物中に使用するのに適した

ある。

各種カリウム及びストロンチウム化合物が歯の知覚鈍麻剤として使用されることは文献に記載されている。USP 3,863,008 号明相割(Hodosh)は整化カリウムの使用を記載している。EP-A-95,871 号明相割(Reckitt 及びColman)はクエン酸カリウムの使用を記載している。PCT/US85/00123号明相割(The Trustees of Columbia University in the City of New York)は頑炭酸カリウム及び塩化カリウムの使用を記載している。更に、酢酸カリウムも有効なカリウム化合物として本出願人の係属中の特許出版8708187 に記載されている。

USP 3.122,483 号明相掛(8lock Drug Co.)には、 歯の知覚鈍痛剤として水溶性ストロンチウム化合 物、例えば塩化ストロンチウム。乳酸ストロンチ ウム、酢酸ストロンチウム。臭化ストロンチウム。 ョウ化ストロンチウム、硝酸ストロンチウム及び 粒状ヒドロキシアパタイトは、少なくとも 92 選 %の Ca₁₀ (PO₄) 6 (OII)₂ を含む高額 医合成 ヒド ロキシアパタイトである。 残 部 は 主に 粘 合 水 (典型的には 段大 6%) と少量の 規酸カルシウム (典型的には 展大 2%) からなる。ヒドロキシア パタイトの 製造方法は GB-A-1,588,915 号 明 細 書 (British Charcoais & Hacdonalds) に配載され ている。

高純度の合成ヒドロキシアパタイトはスコットランド、グリーノックの British Charcoals & Hacdonaldsから CAPTALの商品名で市販されている。このヒドロキシアパタイトは約97%の Ca₁₀ - (PO₄) ₆ (OH)₂ を含み、残邸の 3%は約 0.3%の炭酸カルシウムを含む主に結合水である。

本発明の傷口用組成物中に存在するヒドロキシ アパタイトの凸は組成物の 1~50度礎%であり、 通常的 2~20重量%、好ましくは 3~15重进%で

カリウム若しくはストロンチウムイオン頭のはは、通常組成物の約 1~20距型%、好ましくは約10重畳%まで(例えば 2~8 電撮%)、より好ましくは 3~6 重量%である。

ヒドロキシアバタイトの使用により奏効される 別の効果として歯の無機質を再石灰化させ殺る (remineralising)ことが、先行文献に記載されている。

本発明の歯口用製品には、ヒドロキシアパタイ

ト及びカリウム若しくはストロンチウムイオン歌と一緒に製品の形態に応じて当業者に公知の慣用成分を含有させてもよい。例えば、練り歯をきの形態の製品の場合には、製品は固潤剤含有液体和皮で粒状固体研磨剤を液体和中には増粘剤を含むしくは増粘剤を含むの場合である。の歯磨きに慣用的に配合されている皮分である。

一般的に使用される個調剤はグリセロール及びソルビトールシロップ(適常約70%の溶液からなる)である。しかしながら、当業者に公知の他の。 利利剤としてはプロビレングリコール、ラクチトール及び水素化コーンシロップが挙げられる。 間剤の異は適常健野きの約10~85電量%である。 液体相の残節は実質的に水から構成される。

般磨き中に使用される多数の結合若しくは増粘 剤も公知である。好ましくはナトリウムカルボキ

アミント油及びベパーミント油をベースとするものである。他の爆臭剤としては、メントール、チョウジ、冬椒油、ユーカリ油及びアニス油が例示される。格磨き中に配合する爆臭剤の適当な量は0.1~5 整量%である。

本発明の協口用組成物は、シリカ・アルミナ・ 水和アルミナ・炭酸カルシウム、無水リン酸ジカ ルシウム・リン酸ジカルシウム2水和物及び水不 溶性メタリン酸ナトリウムのような補助研磨剤を 含み得る。

本発明の歯口用組成物は、各種の任意成分を含み得る。これらの任意成分としては、殺菌性化合物 (例えばクロロヘキシジン又は 2 . 4 . 4 ' ートリクロロー 2 ' ーヒドロキンジフェニルエーテル) あるいは亜鉛塩 (EP-A-161,898号明細 含素型 のようなプラーク防止剤、結合リン酸塩 フルカリ金属ピロリン酸塩、ヘキサメタリン酸塩

シメチルセルロース及びキサンタンガムである。 他には、トラガントゴム、カラヤゴムやアラビアゴムのような天然ゴム結合剤、トチャカ(Irish noss)、アルジネート及びカラジーナンが挙げられる。シリカ増粘剤には、シリカエーロゲル及び各種沈降シリカが包含される。結合若しくは増粘剤の低は進常 0.1~10億量%である。

通常健康き中には界面活性剤も配合されており、 適当な界面活性剤は文献に配成されている。突 際 によく使用されている界面活性剤はラウリル によく使用されている界面にはアウル ないのであれているのではカンカナナンの では、ドディンとはカンカナナンの では、アーカンのでは、アーカンのでは、アーカンのでは、アーカンのでは、アーカーのでは、アーカーのでは、アーカンのでは、アーカンのでは、アールには、アールは、アールは、アールでは、アー

若しくはポリリン競塩:USP 4,515,772 号明和智及びUSP 4,627,977 号明和番参照)あるいはクエン酸亜鉛(USP 4,100,269 号明和雲参照)のような歯石防止剤、フッ化ナトリウム又はモノフルオロリン酸ナトリウムのような含て、生食のようなは、カリンのようなは、生物のような保存料、対しくは観動剤(例えば安慰香酸)のようない。

歯口用相成物の処方に関しては、J. B. Hil-kinson及びR. J. Hoore 編 Harry' Cosmeticology (第7版) 1982, 609 ~617 資に詳しく記載されているので、参照されたい。

本発明は、歯にブラッシング等の方法で本発明の歯口用組成物を適用することからなる齲蝕の予防方法にも関する。

以下、木発明の実施例を示す。パーセンテージ

及び節は銀量基準である。

実順例1及び2

下記成分から練り歯磨きを製造した。

下記成分から練り指磨きを製造した。

		(単位%)		
成 分	実 !	B (F)		
	1	2		
ヒドロキシアパタイト	5.00	5.00		
シリカエーロゲル (Gasil 23)	10.00	10.00		
ソルビトールシロップ	40.00	40.00		
ラウリル硫酸ナトリウム	1.50	1.50		
ナトリウムカルポキシメチル	1.00	1.00		
セルロース				
硝酸カリウム	3.00	_		
塩化ストロンチウム	-	5.00		
モノフルオロリン酸ナトリウム	0.76	0.76		
サッカリンナトリウム塩	0.20	0.20		
二酸化チタン	1.00	1.00		
ホルマリン	0.04	0.04		
塔奥剂	1.00	1.00		
/	100	.00まで		

	(44位%)				
级分	L	鬼 値		<i>9</i> 9	
	3	4	5	6	
ヒドロキシアパタイト	10.0	10, 0	5.0	5.0	
増粘性シリカ	10.0	10.0	10.0	10.0	
ソルピトールシロップ (70%溶液)	40.0	40.0	40.0	40.0	
ラウリル碗酸ナトリウム	1.5	1.5	1.5	-	
ナトリウムカルポキシメチルセルロース	1.0	1.0	1.0	1.0	
哨酸カリウム	3.0	-	3.0	3.0	
酢酸ストロンチウム		3.0	-	-	
モノフルオロリン酸ナトリウム	0.8	0.8	0.8	0.8	
トリクロサン(Triclosan)	0.2	-	_		
ヘキセチジン	-	0.2			
ポリエチレングリコール 300	8.0	-	_	-	
クロロヘキシジンジグルコネート	-	-	0.1	0.1	
塩化ストロンチウム	-	-	0.4	0, 4	
サッカリンナトリウム塩	1.2	0.2	0.2	0.2	
二酸化チタン	1.0	1.0	1.0	1.0	
ホルマリン	0.04	0.04	0.04	0.04	
橋臭削	1.0	1.0	1.0	1.0	
*	100.0 ± °				

第1頁の続き

@発 明 者 プライオニー・エン イギリス国、ウイラル、ポート・サンライト、ノックス・

・コールソンクロース・7。

②発明者 マイケル・アルバー イギリス国、ウイラル、ベビントン、ウオーレン・ヘイ・

ト・トリーブザン